

min. 7,5 x d
min. 6 x d
min. 4 x d
-35 °C až 90 °C
-45 °C až 90 °C (dle EN 60811-504)
-50 °C až 90 °C (dle DIN EN 50305)
10 m/s
6 m/s

y pojezdů a až 400 m i více pro kluzné aplikace,

jednotlivých slaněných pramenů (dle EN 60228).

ce kvalitní směs TPE.

aně měděné stínění extrémně odolné proti ohybu.
ca 70 %, opticky cca 90 %
avosti na bázi TPE, obzvlášť odolná proti otěru a vysoce
aná požadavkům na použití v energetických řetězech.
iná (podobná RAL 9004)

DIN VDE 0250)

EN 50396)

ījům (podle DIN EN 60811-2-1), odolný proti
ům (dle VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB
řída 4

-2, CEI 20-35, FT1, VW-1

rnů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle
1992)

18, 1000 V, 80 °C

012, kapitola 12.9

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Certifikováno podle zkoušky typu GL – certifikát č. 61 938-14 HH

Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo
TC RU C-DEME77.B.01255

Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE.
PB49.B.00420

Dle CEI 20-35

Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES

Podle ISO třídy 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá
CF34.UL.25.04.D, zkoušeno IPA podle standardu 14644-1
Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garančních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihu*		5 milionů		7,5 milionů		10 milionů	
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. [m/s²]	Délka pojezdů [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
-35 / -25	kluzné	100	≤ 400	10	11	12	12
-25 / +80	10	6	100	7,5	8,5	9,5	9,5
+80 / +90				10	11	12	12

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihu – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro aplikace s extrémně vysokým zatížením
- Téměř neomezená odolnost vůči olejům, včetně bio olejů
- Vnitřní a vnější použití, odolné proti UV záření
- Samonosné pojezdy a kluzné aplikace do délky pojezdů až 400 m a více
- Regalové základací a výjmací jednotky pro high-bay sklady, obráběcí stroje/obráběcí jednotky, pro rychlou manipulaci, čisté prostory (Clean room), vkládání polovodičů, přístavní jeřáby (ship to shore), venkovní jeřáby, aplikace při nízkých teplotách

Dodávaný sortiment Číslo kabelu		Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
CF310.UL.25.01	(1 x 2,5)C	6,5	46	46	63
CF310.UL.40.01	(1 x 4,0)C	7,0	60	60	85
CF310.UL.60.01	(1 x 6,0)C	7,5	83	83	110
CF310.UL.100.01	(1 x 10,0)C	8,5	129	129	162
CF310.UL.160.01	(1 x 16,0)C	10,0	196	196	235
CF310.UL.250.01	(1 x 25,0)C	12,0	299	299	347
CF310.UL.350.01	(1 x 35,0)C	13,0	422	422	470
CF310.UL.500.01	(1 x 50,0)C	15,0	578	578	628
CF310.UL.700.01	(1 x 70,0)C	17,5	840	840	906
CF310.UL.950.01	(1 x 95,0)C	21,0	1095	1095	1200
CF310.UL.1200.01	(1 x 120,0)C	22,0	1369	1369	1472
CF310.UL.1500.01	(1 x 150,0)C	24,5	1606	1606	1813
CF310.UL.1850.01	(1 x 185,0)C	27,5	2228	2228	2360

Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodíčem
x = bez ochranného vodíče

... Žádné minimální objednací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz 349