


HSC VÝROBNÍ FORMULÁŘ

Pro vytvoření poptávky, či objednávky výroby těsnění doporučujeme použít interaktivní HSC formulář. Ten Vás provede zadáváním a zajistí, že dostaneme veškeré informace nutné pro výrobu, či přípravu nabídky. Jako bonus lze využít našeptávač nejběžnějších polotovarů, stejně tak Vám ukáže nejběžnější profily v dané skupině těsnění. Navíc je to nejrychlejší způsob, jak zpracovat Váš požadavek k nám. Více na www.hennlich.cz



Přehled materiálů

SKUPINA	Material	Dřevo	Plnivo	Tvrdost [Sh]	Teplota [°C]		Teplota [°C]		Certifikace
							voda / pára	horký vzduch	
EPDM	EPDM	EPDM	peroxid	85 A ± 5	-45	130	130	180	-
	EPDM - FDA			82 A ± 5	-45	130	130	150	FDA
	EPDM - KTW	EPDM-KTW	-	81 A ± 5	-40	130	130	150	UBA (KTW)
NBR	H - NBR 73A			73 A ± 5	-20	150	-	180	-
	H - NBR 85A	H-NBR	-	85 A ± 5	-20	150	120	180	-
	NBR 75A			75 A ± 5	-30	90	-	-	-
	NBR 80A-FDA			80 A ± 5	-30	100	-	-	FDA
	NBR 85A	NBR	-	85 A ± 5	-30	110	-	-	-
	T - NBR			80 A ± 5	-50	110	-	-	-
PLASTY	KT 200	KT 200	syntetická vlákna	-	-40	130	-	-	-
	PA	PA	-	78 D ± 3	-50	80	-	-	-
	PE - UHMW	PE-UHMW	-	61 D ± 3	-200	80	-	-	-
	PEEK			88 D ± 3	-50	250/310*	-	-	-
	POM - FDA	POM	-	81 D ± 3	-45	100	-	-	FDA
POLYURETANY	HPU 55D	H-PU55D	-	55 D ± 3	-20	115	-	-	-
	HPU 57D			57 D ± 3	-30	110	-	-	-
	HPU 72D			72 D ± 3	-20	110	-	-	-
	HPU 90Soft			90 A ± 2	-20	110	-	-	-
	HPU 95 FDA	H-PU	-	95 A ± 2	-20	115	-	-	FDA
	LT - PU+	LT-PU	-	94 A ± 2	-55	110	-	-	-
	SL - PU	SL-PU	MoS ₂	96 A ± 2	-20	110	-	-	-
PTFE	PTFE	PTFE	čistý	55 D ± 3	-200	260	-	-	FDA
	PTFE I	PTFE I	15% sklo+ 5% MoS ₂	58 D ± 3	-200	260	-	-	-
	PTFE III	PTFE III	25% uhlík	67 D ± 3	-200	260	-	-	-
	PTFE D05		15% skelná vlákna, 1% pigment	58 D ± 3	-200	260	-	-	-
	PTFE D46		46% bronz, 1% pigment	63 D ± 3	-200	260	-	-	-
	PTFE 25% sklo		25% skelná vlákna	58 D ± 3	-200	260	-	-	FDA
	PTFE TFM			57 D ± 3	-200	260	-	-	FDA
	MVQ (silikon)	Silikon (MVQ)	-	85 A ± 5	-60	200	110	300	-
SILIKONY	MVQ - FDA	MVQ-FDA	-	85 A ± 5	-60	200	110	300	FDA
TPE	HYTREL			54 D ± 3	-30	120	-	-	-
	TPE	TPE	-	55 D ± 3	-40	120	-	-	-
FPM / VITON	AFLAS	AFLAS®	-	83 A ± 5	-5	200	170	230	-
	FPM 73A			73 A ± 5	-20	210	-	280*	-
	FPM černý			85 A ± 5	-20	210	-	280 *	-
	FPM hnědý			85 A ± 5	-20	220	-	300 *	-
	FPM - FDA	FPM-FDA	-	80 A ± 5	-20	220	-	300 *	FDA

* krátkodobé vystavení

- 6 výrobních zařízení na 5 lokacích: Litoměřice, Brno, Ostrava, Plzeň a Slatiňany
- Podávací zařízení pro zajištění sériové výroby
- Nabídka výroby tvarových dílů, nebo výroby dle výkresů

kontakt:




o.z. TĚSNĚNÍ | HENNlich s.r.o.
CZ - 412 01 Litoměřice | Českolipská 9
Tel.: +420 416 711 444
e-mail: tesneni@hennlich.cz
www.hennlich.cz/tesneni
















HENNlich SERVISNÍ CENTRUM

NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠENÍ








Okamžitá výroba těsnicích prvků
a tvarových dílů dle požadavků
v průměrech od 5 do 640 mm



PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ

								
DS 101	DS 102	DS 102R	DS 103	DS 104	DS 104R	DS 105	DS 205	DS 106
								
DS 107	DS 108	DS 109	DS 110-112	DS 116	DS 216	DS 117	DS 117R	DS 118
								
DS 119	DS 120	DS 121	DS 124	DS 125	DS 126-128	DS 129	DS 130	DS 131
								
DS 138	DS 238	DS 139	DS 141	DS 142	DS 199			



STÍRACÍ KROUŽKY

							
DA 101	DA 102	DA 103	DA 104	DA 105	DA 106	DA 107	DA 108
							
DA 109	DA 211	DA 212	DA 113	DA 213	DA 114	DA 115	DA 116
							
DA 117	DA 118	DA 119					










OPĚRNÉ KROUŽKY

					
DST 108	DST 109	DST 110	DST 111	DST 112	DST 113

STATICKÁ TĚSNĚNÍ



										
DFL 101	DFL 102	DFL 103	DFL 104	DFL 108	DFL 109A	DFL 109B	DFL 109C	DFL 110	DFL 111	DR 109

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ

								
DK 101	DK 102	DK 102R	DK 103	DK 104	DK 104R	DK 105	DK 205	DK 109
								
DK 109D	DK 109H	DK 109N	DK 106	DK 107	DK 108	DK 110-112	DK 116	DK 216
								
DK 117	DK 118	DK 119	DK 120	DK 122	DK 222	DK 123	DK 123D	DK 123H
								
DK 123N	DK 124	DK 125	DK 127	DK 138	DK 138 Z*	DK 238	DK 139	DK 140
								
DK 141	DK 142	DK 143	DK 144	DK 145	DK 199			

* dělený vnější kroužek „Z“ zámkem

VODICÍ KROUŽKY

							
DF 101	DF 102	DF 103	DF 104	DF 105	DF 106	DF 107	DF 108

Vodicí kroužky lze vyrobit se **spirálovou drážkou**.

ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ

								
DR 101	DR 102	DR 103	DR 104	DR 105	DR 106	DR 107	DR 108	DR 110
								
DR 111	DR 112	DR 113	DR 115	DR 116	DR 117	DR 118	DR 119	DR 121
								
DR 201	DR 202	DR 203	DR 204	DR 205	DR 206	DR 207		